

# APLISTOP

Cemento hidráulico de fraguado rápido para taponamiento de filtraciones.

## DESCRIPCIÓN

APLISTOP es un cemento monocomponente listo para usar, de rápido fraguado, diseñado especialmente para adherir y expandir al efectuar rellenos y reparaciones.

## USOS

Para sellar filtraciones de agua en huecos, grietas, fisuras, encuentros de planos en pisos y paredes de mampostería y hormigón de sótanos, salas de máquinas, subsuelos, piscinas, túneles, conductos, tuberías, tanques de agua, contenedores, silos, plantas de tratamiento, etc.

## CARACTERÍSTICAS

De fácil aplicación  
 Posee rápido fraguado y endurecimiento (3 a 5 minutos)  
 Con gran adherencia al sustrato  
 Expande al momento de fraguado  
 Es impermeable  
 Tiene elevadas resistencias mecánicas  
 De color gris, similar hormigón  
 No es corrosivo  
 No contiene solventes  
 Apto para el contacto con agua potable

## PRESENTACIÓN

Balde de 5 y 25 kg

## ALMACENAJE

En envase cerrado en origen y lugares cubiertos entre 5 y 30° C  
 Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.

## RENDIMIENTO

2 kg de producto por litro de espacio a rellenar

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

Resistencia a la compresión	
a los 15 minutos	> a 10 MPa
a las 24 horas	> a 20 MPa
a los 7 días	> a 30 MPa
Resistencia a la tracción	
a los 7 días	> a 20 MPa
Resistencia a la flexión	
a los 7 días	> a 4 MPa
Expansión	
a las 24 hs	+ 0.04 %
a las 72 hs	+ 0.08 %
a los 7 días	+ 0.09 %
a los 28 días	+ 0.11 %
Tiempo final de fraguado	3 a 5 minutos (según temperatura ambiente)
Retención de la mezcla	20 a 25% de agua del peso del producto aproximadamente 1 litro de agua cada 5 kg de producto
Tiempo abierto de uso de la mezcla	2 a 3 minutos (según temperatura ambiente)

## APLICACIÓN

El sustrato debe estar limpio, sin suciedades, grasas, aceites, pinturas, desmoldantes, agentes de curado, restos de óxido, etc. También firme y sin lechadas cementicias ni partes flojas y desprendibles.

En caso de no haber presencia de agua o humedad superficial, se lo deberá mojar hasta saturado con agua.

Para efectuar correctamente el relleno, las grietas y fisuras, es conveniente agrandarlas hasta un ancho y una profundidad mínima de 2 cm.

Mezcle bien APLISTOP con agua hasta un 20 a 25 % de su peso hasta alcanzar un material homogéneo en aproximadamente 1 a 2 minutos.

Utilizar guantes protectores cuando deba preparar manualmente taponamientos en los rellenos de huecos. presione siempre firmemente el producto en aplicaciones verticales, invertidas y contrapresiones negativas de agua hasta que fragüe en su totalidad.

Y mantenga húmedo el relleno durante las primeras 12 horas para favorecer el desarrollo de sus resistencias iniciales. No utilizar con temperaturas menores a 5° C ni mayores a 30° C. Lo valores mencionados se basan en ensayos a temperaturas promedio de 20° C, es importante considerar que cuando sean mayores se reducen los tiempos abiertos de uso y de fraguado del producto una vez mezclado. En caso de temperaturas ambiente mayores a 25° C se recomienda utilizar agua helada para evitar el fragüe inmediato y facilitar la colocación del producto.

#### ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado del producto con la piel puede producir reacciones alérgicas en personas predisuestas.

Evite inhalar el polvo. Use guantes protectores, lentes de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Lave la ropa antes de volver a usarla. Limpie bien las herramientas luego de utilizarlas. Efectúe su limpieza personal con abundante agua y jabón. Mantenga bien ventilados los lugares de trabajo y en caso de ventilación inadecuada, use equipo protector respiratorio y aprobado siguiendo las indicaciones del fabricante.

#### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave reiteradas veces con agua. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al exterior, respire aire fresco y/u oxígeno. En caso de no poder respirar, dé respiración artificial y busque inmediata atención médica. Si se llegara a ingerir el producto, busque inmediata atención médica sin suministrarle nada por boca. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto o al representante local de Aplimas

#### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA. APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgir de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica